

Zeta Deck Caulking 1200-FC

Zeta Deck Caulking 1200-FC je jednokomponentni sustav koji se stvrdnjava vlagom. Zeta Deck Caulking 1200-FC ima vrlo visoku otpornost na UV zračenje, veliku elastičnost i dobro prianjanje. Zeta Deck Caulking 1200-FC može se isporučiti u tri različite boje: crnoj, sivoj i bijeloj. Zeta Deck Caulking 1200-FC u crnoj boji ne zahtijeva primer - Zeta preporučuje 550 primer za Zeta Deck Caulking 1200-FC u sivoj i bijeloj boji.

Primjena

Nanesite Zeta Deck Caulking 1200-FC ručnim ili pneumatskim pištoljem. Pažljivo ispustite masu na dno fuge, pustite da se sama podigne prema vrhu fuge, zagladite je i ostavite dovoljno materijala na vrhu kako bi se pravilno stvrdnula.

Važno je da je fuga izbrušena, očišćena usisavačem i potpuno bez prašine. Prije fugiranja, očistite fuge čistom pamučnom krpom natopljenom izopropanolom ili acetonom. Prođite krpom duž cijele fuge kako biste bili sigurni da je ispravno očišćena.

Zeta Deck Caulking 1200-FC stvrdnjava se brzinom od oko 3 mm na dan, ovisno o temperaturi. Ostavite masu najmanje 36 do 48 sati prije brušenja.

Ako se radi o obnovi postojećih fuga i postoji sumnja da fuga nije potpuno očišćena od stare mase, Zeta preporučuje korištenje Zeta 550 primera.

Većina vrsta drva može se fugirati bez upotrebe primera.

Priprema površine

Površina mora biti očišćena usisavačem, suha i bez masnoća. GRP (stakloplastika), kompozit, šperploča, metal i aluminij moraju biti premazani primerom i izbrušeni brusnim papirom granulacije 40.

Primer

Zeta preporučuje nanošenje primera prije lijepljenja. Za tikovinu se preporučuje Zeta Primer 550. Nanesite primer na tikove ploče i ugradite ploče unutar 24 sata. Za lijepljenje kompozitnih ploča ili neupijajućih površina koristite Zeta Primer 660.

Skladištenje

Zeta Deck Caulking 1200-FC treba čuvati u kontroliranim uvjetima kako bi se maksimalno produžio rok trajanja. Preporučena temperatura skladištenja je između 10°C i 25°C.

Tehnički podaci

Kemijska osnova	Silan	
Gustoća	1,28 g/cm ³	
Boje	crna, siva, bijela	
Minimalno slijeganje i skupljanje tijekom stvrdnjavanja		
Vrijeme do stvaranja kože	4-6 minuta	
Stvrdnjavanje	3 mm/dan	
Istezanje do pucanja	350 %	
Tvrdoća Shore A	32	DIN ISO 7619-1
Otpornost na kidanje	6,5 N/mm	ISO 34-1
Vlačna čvrstoća	1,45 MPa	DIN 53504
Radna temperatura	-40°C do +40°C	
Čišćenje alata	Koristiti izopropanol ili aceton	

Pakiranje

Patrona 600 ml 12 kom u kutiji

Patrona 300 ml 12 kom u kutiji

Rok trajanja 12 mjeseci od datuma proizvodnje

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Preporučuje se čitanje sigurnosno-tehničkog lista (SDS) i pridržavanje svih uputa.



Zeta Marine Group ApS, Gotlandsvej 4 DK 5700 Svendborg
Tel +45 62201312 www.zetamarinegroup.com