

Zeta Primer 550

Zeta Primer 550 je jednokomponentni primer razvijen za bolje prijanjanje pri korištenju Zeta Bonding Paste 1100 ili kod ponovnog fugiranja starog palubnog spoja gdje je teško u potpunosti očistiti fuge. Zeta Primer 550 je sustav koji se stvrdnjava vlagom.

Zeta Primer 550 ima otvoreno radno vrijeme od 24 sata.

Primjena

Kada koristite Zeta Primer 550, nanosite tanak sloj. Ostavite da se primer osuši prije upotrebe. Potrošnja za tanak sloj iznosi oko 90 g po m². Za nanošenje koristite

kist. Radna temperatura je između 10°C i 35°C.

Priprema površine

Površina mora biti očišćena usisavačem, suha i bez masnoća. Podloge: drvo, čelik, aluminij, kompozit.

Skladištenje

Čuvajte Zeta Primer 550 u kontroliranim i suhim uvjetima kako biste maksimalno produžili njegov rok trajanja. Preporučena temperatura skladištenja je između 10°C i 25°C.

Tehnički podaci

Kemijska osnova	Sintetička smola na bazi otapala	
Gustoća	0,92 g/cm ³	ISO 2811-1
Boja	bezbojno	
Otvoreno vrijeme	24 sata	
Suho na dodir	> 5 minuta	
Površina	GRP, drvo, čelik, aluminij	
Čišćenje alata	Koristiti izopropanol ili aceton	

Pakiranje

1 lit 10 kom u kutiji

Rok trajanja 6 mjeseci od datuma proizvodnje

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Preporučuje se čitanje sigurnosno-tehničkog lista (SDS) i pridržavanje svih uputa.